


ZAŁĄCZNIK 3
Nabrzeże im. Obrońców Westerplatte - pomiar grubości ścianki pali stalowych


Rzędne pomiaru [m]	GRUBOŚCI ŚCIANKI PALI DALB PROWADZĄCYCH "g" w mm											
	Dalba nr 1 - 757 mb			Dalba nr 2 - 789 mb			Dalba nr 3 - 792 mb			Dalba nr 4 - 823,5 mb		
	1pkt.	2pkt.	3pkt.	1pkt.	2pkt.	3pkt.	1pkt.	2pkt.	3pkt.	1pkt.	2pkt.	3pkt.
Górna krawędź dalby	15,9	14,7	14,7	15,2	13,7	13,9	15,1	13,0	14,2	14,0	13,3	12,9
	16,0	14,7	14,6	14,8	13,8	14,0	15,4	13,4	14,1	13,9	13,5	13,4
	15,8	14,3	14,7	14,7	13,5	13,7	14,0	13,1	14,1	14,0	13,4	13,0
0,5 m poniżej górnej krawędzi	15,1	15,0	14,8	13,7	11,4	12,7	12,6	9,5	13,4	14,8	13,9	10,9
	14,7	14,8	14,8	13,2	10,9	13,0	12,9	9,7	13,3	14,9	14,2	11,3
	14,8	14,9	15,0	13,3	11,1	12,9	12,8	9,8	13,4	14,6	14,0	11,2
5,0m poniżej górnej krawędzi	15,8	15,8	15,8	15,3	15,2	15,3	15,2	15,3	15,5	15,1	15,0	14,9
	15,8	15,8	15,7	15,5	15,3	15,2	15,4	15,3	15,3	15,2	15,2	15,2
	15,9	15,8	15,8	15,4	15,1	15,2	15,3	15,4	15,7	15,2	15,3	15,3
9,8m poniżej górnej krawędzi	16,3	16,0	16,5	15,4	15,2	15,4	15,5	15,7	15,7	15,5	15,5	15,3
	16,1	15,9	16,6	15,5	15,3	15,5	15,6	15,6	15,5	15,3	15,6	15,5
	16,0	15,8	16,4	15,4	15,2	15,5	15,8	15,6	15,6	15,3	15,6	15,4

Rzędne pomiaru [m]	UŚREDNIONE GRUBOŚCI ŚCIANKI PALI PROWADZĄCYCH "g" w mm											
	Dalba nr 1 - 757mb			Dalba nr 2 - 789mb			Dalba nr 3 - 792mb			Dalba nr 4 - 823,5mb		
	1pkt.	2pkt.	3pkt.	1pkt.	2pkt.	3pkt.	1pkt.	2pkt.	3pkt.	1pkt.	2pkt.	3pkt.
Górna krawędź dalby	15,9	14,6	14,7	14,9	13,7	13,9	14,8	13,2	14,1	14,0	13,4	13,1
0,5 m poniżej górnej krawędzi	14,9	14,9	14,9	13,4	11,1	12,9	12,8	9,7	13,4	14,8	14,0	11,1
5,0m poniżej górnej krawędzi	15,8	15,8	15,8	15,4	15,2	15,2	15,3	15,3	15,5	15,2	15,2	15,1
10 m poniżej górnej krawędzi	16,1	15,9	16,5	15,4	15,2	15,5	15,6	15,6	15,6	15,4	15,6	15,4