PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.	WARUNKI WYKONANIA PÓŁFABRYKATU	Nr szkicu 941 501 001 0/S1 Nr zlecenia 324000044415/001

Rodzaj półfabrykatu	Rodzaj obróbki	Gatunek	Badania	Wymiary półfabrykatu	szt.
Odkuwka swobodnie kuta wg PN-EN 10250-1, PN-EN 10250-3 w stanie normalizowanym, skórowana na wymiary wg szkicu, ulepszona cieplnie, Rm=700-850 MPa, Re≥500 MPa. Wymagane dokumenty: 1. Atest materiału 2,2 wg PN-EN 10204. 2. Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204. 3. Protokół badań ultradźwiękowych. 4. Świadectwo obróbki cieplnej z wykresem temp. 5. Karty pomiarowe powierzchni obrobionych.	Normalizowanie. Ulepszanie cieplne. Toczenie.	42CrMo4+QT PN-EN 10083-3	Odkuwka badana ultradźwiękowo wg PN-EN 10228-3, klasa jakości trzecia.	wg szkicu poniżej	3,-

Uwagi: Odkuwka musi być oznakowana w sposób trwały numerem wytopu i znakiem wytwórcy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek naprawa odkuwki.

6,3



Wykonał	Sz.Papuga	Data	09.01.2023	Podpis	Technolog Szymon Papuga Data: 2023.01.09 13:03:58 +01'00'
Sprawdził	A.Krawczyk	Data	09.01.2023	Podpis	Płomiński Sławomir 10606465 Elektronicznie podpisany przez Płomiński Sławomir 10606465 Data: 2023.01.10 09:40:16 +01'00'

Przekazano do FM	
Data	
	Inspektor Jakości